

NBR73 schwarz

Acryl-Nitrile-Butadiene-Kautschuk

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				schwarz	black
Härte	23°C	ISO 868	Shore A	75 ± 5	Shore A 75 ± 5
Spannung bei 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 7	psi ≥ 1015
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 16	psi ≥ 2320
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 225	% ≥ 225
Weiterreißwiderstand	23°C	DINISO 34-1	kN/m	≥ 5	lbf/inch ≥ 28
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1230	g/cm ³ 1,23
Rückprallelastizität	23°C	DIN 53 512	%	28	% 28
Abrieb	23°C	DIN 53 516	mm ³		mm ³
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤ 5	% ≤ 5
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ 8	% ≤ 8
Druckverformungsrest	***	ISO 815	%		%
Untere Anwendungstemperatur			°C	-30	°F -22
Obere Anwendungstemperatur			°C	90	°F 194
Obere Anwendungstemperatur bei Wasserdampf			°C		°F
Obere Anwendungstemperatur bei Heißluft, kurzfristig			°C		°F

* 24h 70°C 25% def.

** 24h 100°C 25% def.

*** 24h 150°C 25% def.

Chemische Eigenschaften

WEIGEL Dichtungstechnik GmbH

revision: 10-2014

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten. Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter, aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

Die o.g. Mitteilung geben wir nach bestem Wissen. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendungen, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Diese Mitteilung unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

WEIGEL Dichtungstechnik GmbH

Daimlerstraße 31 D-73274 Notzingen

Tel: +49 (0)7021/931800-0 Fax: +49 (0)7021/931800-39

E-Mail: info@weigelgmbh.de Internet: www.weigelgmbh.de